

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
100030	473199							m	1,00	V
<p>Aanbrengen Composiet planken. Situering: Volgens tekeningnr.: krafton® 500x40 Leverancier: krafton® (voorheen Bijl Profielen BV Heijningen) Toepassing: fiest- voetgangersbruggen, steigers, bordessen e.d. Afmeting: 499 x 40 mm (b x h) Gewicht: 20 kg/m² Aantal ribben: 11 stuks Oppervlakte doorsnede: 5571 mm² E-modulus: 33 GPa Kleur: grijs Materiaal: Polyesterharsmix Ca. 40% (gewichtsprocenten) glasvezel, unidirectionaal en continu-matten Ca. 60% (gewichtsprocenten) Dichtheid: 1800 kg/m³ Barcolhardheid: 50 Barcol Waterabsorbtie: 0,7% (gewichtsprocenten) Lineaire uitzettingscoëfficiënt: 10-16 x 10⁻⁶ m/m/°C Weerstandsmoment: 51119 mm³ Traagheidsmoment 1238296 mm⁴ Bevestiging d.m.v. <thvz klemplaat / thvz kikkerplaat / thvz zeskant tap bout 10x50> < thvz kikkerplaat> < Pe klemblok / thvz houtdraadbout> <i>Beschikbare bijlagen:</i> - Rapport mechanische eigenschappen - Rapport beoordeling conform bouwbesluit - TUV-testrapport - TNO-testrapport - Belastingtabel</p>										

CONCEPT